


<p>2003-150872/15 A82 D18 F09 G02 (A14 F06) ASAG 2001.01.25</p> <p>ASAHI GLASS CO LTD</p> <p>2001.01.25 2001-016731(+2001JP-016731) (2002.08.09) C08L 101/04, 33/14, 39/02, C09D 139/02, 157/12, D06M 15/277, D21H 21/16, 19/20, C09K 3/18, C09D 157/08, C08L 79/02, 79/04</p> <p>Aqueous suspension of fluorocarbon resin composition comprising polyfluoroalkyl copolymer resin, polyamine polymer and aqueous medium, useful as material for preparation of oil proof- and waterproof-layer</p> <p>C2003-039262</p>	<p>A(4-D9, 4-E10, 7-A2B, 12-B1F) D(7-B) F(1-H6, 3-C2A, 5-A6B, 5-B) G(2-A5, 2-A5C)</p> <p>(I) is useful as precoating material for paper, wood, leather, fiber etc to form waterproof- and oilproof layer.</p> <p><u>ADVANTAGE</u></p> <p>(I) gives layer having good waterproof and oilproof properties. The layer of (I) shows good adhesion with substrate and covering layer.</p> <p><u>EXAMPLE</u></p> <p>Suspension of (B) was prepared by copolymerization of 2-(6-16C perfluoroalkyl)ethyl acrylate, dioctyl maleate, N-methylolacrylamide and vinyl chloride by emulsion copolymerization. Content of the solid was adjusted to 20 wt%. Polyallylamine hydrochloride was added to the (B) suspension to become ratio of polyallylamine to solid (B) to 0.5 wt% to obtain (I).</p> <p><u>TECHNOLOGY FOCUS</u></p> <p>Polymers - Preferred Components: (A) is water or composition of water and one or more of ethylene glycol, propylene glycol,</p>
<p><u>NOVELTY</u></p> <p>An aqueous fluorocarbon polymer suspension(I) comprising:</p> <p>(A) aqueous medium;</p> <p>(B) copolymer composed of; (B1) monomer unit having polyfluoroalkyl group(s) and a polymerizable unsaturated group and; (B2) monomer unit having at least one polymerizable unsaturated group and free from polyfluoroalkyl group and carboxyl group and;</p> <p>(C) polyamine polymer(s) is new.</p> <p><u>USE</u></p>	<p>JP 2002220539-A+</p>

diethylene glycol, dipropylene glycol, diethylene glycol methyl ether, glycerol, polypropylene glycol etc. Preferred (B1) is (meth)acrylate having 6-16C perfluoroalkyl group(s): more concretely, perfluoroamylmethyl (meth)acrylate, 2-perfluorohexylethyl (meth)acrylate, 3-perfluorooctylpropyl (meth)acrylate etc. Preferred (B2) is one or more of hydroxyethyl (meth)acrylate, hydroxybutyl (meth)acrylate or N-methylol(meth)acrylamide. (B) is composed of (B1) 60-96 wt% and (B2) 40-4 wt%. (C) is polyamine polymer having one or more unit(s) represented by formula (1)(claimed).



(1)

X(-) = anion residue;

n = positive integer

(C) has Mn 5,000-50,000, preferred (C) is mineral acid salt(s) of

2003-150872/15

polyamine polymer. (I) is composed of (A), (B), (C) and optional additive(s)(e.g. flame retardant, antistatic agent, crosslinking agent etc), (I) contains (B) and (C) 10-40(preferably 15-30) wt%. Preferred ratio of (A) to (B) is 1-5(w/w), preferred ratio of (C) to (B) is 0.1-3.0(optmally 0.5-2.0) wt%. Using aqueous organic solvent as aqueous medium, ratio of organic solvent to (B) is 2-50(preferably 10-40) wt%.

Preferred Composition: (I) is prepared by (1) preparation of aqueous suspension of (B) by emulsion copolymerization, (2) adding (C) and optional additive(s) and (3) suspending (B), (C) and optional additive(s) to obtain homogeneous suspension.
(14pp129DwgNo.0/0)

JP 2002220539-A/2

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-220539

(P2002-220539A)

(43) 公開日 平成14年8月9日(2002.8.9)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームコード*(参考)
C 0 8 L 101/04		C 0 8 L 101/04	4 H 0 2 0
33/14		33/14	4 J 0 0 2
39/02		39/02	4 J 0 3 8
79/02		79/02	4 L 0 3 3
79/04		79/04	Z 4 L 0 5 5
審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 14 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号 特願2001-16731(P2001-16731)

(22) 出願日 平成13年1月25日(2001.1.25)

(71) 出願人 000000044

旭硝子株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

(72) 発明者 杉本 修一郎

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地

旭硝子株式会社内

(74) 代理人 100080159

弁理士 渡辺 望穂 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 水分散型フッ素系共重合体組成物

(57) 【要約】





【課題】少量で優れた撥水撥油性を発現し、被処理物への接着性が高く、かつ撥水撥油加工時の安定性に優れた水分散型フッ素系共重合体組成物の提供。

【解決手段】水系媒体、ポリフルオロアルキル基を有する単量体の重合単位と、ポリフルオロアルキル基とカルボキシル基とを有さない単量体の重合単位とを含む共重合体、および側鎖にアミノ基またはアンモニウム基を含むポリアミン共重合体を含む水分散型フッ素系共重合体組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】水系媒体、下記重合体Aおよび下記重合体Bを含む水分散型フッ素系共重合体組成物。

重合体A：ポリフルオロアルキル基と1個の重合性不飽和基とを有する単量体の重合単位、およびポリフルオロアルキル基とカルボキシル基とを有さず1個以上の重合性不飽和基を有する単量体の重合単位を含む共重合体。



式1～8において、

nは、それぞれ独立に、1以上の正の整数を表し、

X⁻は、それぞれ独立に、アニオン残基を表す。

【請求項3】コーティング用前処理、ボンディング用前処理またはラミネート用前処理に用いる、請求項1または2に記載の水分散型フッ素系共重合体組成物。

【請求項4】繊維、繊維織物または紙への処理に用いる、請求項1、2または3に記載の水分散型フッ素系共重合体組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、被処理物へ撥水撥油性を付与する水分散型フッ素系共重合体組成物に関する。





【0002】

【従来の技術】ポリフルオロアルキル基を含む付加重合性の重合性単量体の重合単位を有する重合体を水系媒体分散液とした撥水撥油性剤を用いて繊維製品または紙等処理し、それらの表面に撥水撥油性や耐水耐油性を付与する技術は、現在工業的に行われている。また、該水系媒体分散液の製造方法は、重合体を水系媒体中に乳化剤を用いて乳化分散して製造する方法や、付加重合性の重合性単量体を用いて乳化重合により製造する方法が知られている。これまでこれらの撥水撥油性剤については、撥水撥油性の向上とともに、洗濯や摩擦に対する耐久性の

重合体B：側鎖にアミノ基またはアンモニウム基を有するポリアミン共重合体。

【請求項2】重合体Bが、下式1～8で示される重合単位のいずれか1種以上を含むポリアミン共重合体である、請求項1に記載の水分散型フッ素系共重合体組成物。

【化1】



向上や耐水耐油性の改良が行われてきた。また、ポリエステル、ナイロンまたはアクリルなどの合成繊維、綿、ウールまたは絹などの天然繊維等、種々の繊維に対する適応性を向上させる技術が検討されている。これらを達成するために特定の有機溶剤の使用、特定の単量体の使用、特定の界面活性剤の使用等が提案されている。さらに近年は、経済性見地から少量で撥水撥油性、耐水耐油性が付与できる効率的な撥水撥油性剤、低い熱処理温度で撥水撥油性、耐水耐油性が発現する撥水撥油性剤、加工効率の向上を目指して加工時に仕上り不良が発生せず、加工条件に左右されない安定な撥水撥油性剤に対する要望が高まっている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】特開平6-49319号公報では、含フッ素アクリル系重合体エマルジョンにカチオン性水溶性高分子化合物を配合し、繊維等への接着性を向上させる技術が開示されている。しかし、該重合体にはカルボキシル基が含まれるため、カチオン性水溶性高分子化合物と反応しやすく、加工安定性が不充分であった。すなわち、撥水性と撥油性とを両立し、加工時の安定性および被処理物への接着性を同時に確保することは困難であった。





【0004】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、少量で撥水撥油性を

発現し、かつ攪水攪油加工時の安定性に優れた水分散型フッ素系共重合体組成物を、特定のポリフルオロ基含有共重合体と特定のポリアミン共重合体とを含む組成物とすることにより実現した。すなわち、本発明は下記の(1)～(4)に示す水分散型フッ素系共重合体組成物である。

(1) 水系媒体、下記重合体Aおよび下記重合体Bを含む水分散型フッ素系共重合体組成物。

重合体A：ポリフルオロアルキル基と1個の重合性不飽和基とを有する単量体の重合単位、およびポリフルオロ







アルキル基とカルボキシル基とを有さず1個以上の重合性不飽和基を有する単量体の重合単位を含む共重合体。
重合体B：側鎖にアミノ基またはアンモニウム基を有するポリアミン共重合体。

(2) 重合体Bが、下式1～8で示される重合単位のいずれか1種以上を含むポリアミン共重合体である水分散型フッ素系共重合体組成物。

【0005】

【化2】



【0006】式1～8において、nは、それぞれ独立に、1以上の正の整数を表し、X⁻は、それぞれ独立に、アニオン残基を表す。

(3) コーティング用前処理、ボンディング用前処理またはラミネート用前処理に用いる水分散型フッ素系共重合体組成物。

(4) 繊維、繊維織物または紙への処理に用いる水分散型フッ素系共重合体組成物。

【0007】

【発明の実施の形態】本明細書においては、アクリレートとメタクリレートとを総称して(メタ)アクリレートと記す。(メタ)アクリルアミド等の表記においても同様である。また、本明細書においては、ポリフルオロアルキル基をR^f基と記す。本発明における重合体Aは、R^f基と1個の重合性不飽和基とを有する単量体の重合単位、およびR^f基とカルボキシル基とを有さず1個以上の重合性不飽和基を有する単量体の重合単位を含む共重合体である。

【0008】本発明において、R^f基とは、アルキル基の水素原子の2個以上がフッ素原子に置換された基をいう。R^f基の炭素数は2～20が好ましく、特に6～16が好ましい。R^f基は、直鎖構造であっても分岐構造

であってもよく、直鎖構造が好ましい。分岐構造である場合には、分岐部分がR^f基の末端部分に存在し、かつ炭素数1～4の短鎖であるのが好ましい。

【0009】R^f基は、フッ素原子以外の他のハロゲン原子を含んでいてもよい。他のハロゲン原子としては、塩素原子が好ましい。また、R^f基中の炭素-炭素結合間には、エーテル性酸素原子またはチオエーテル性硫黄原子が挿入されていてもよい。R^f基の末端部分の構造としては、-CF₂CF₃、-CF(CF₃)₂、-CF₂H、-CFH₂または-CF₂Cl等が挙げられ、これらの中でも-CF₂CF₃が好ましい。R^f基中のフッ素原子の数は、[(R^f基中のフッ素原子数)/(R^f基と同一炭素数の対応するアルキル基に含まれる水素原子数)]×100(%)で表現した場合に、60%以上が好ましく、特に80%以上が好ましい。

【0010】さらにR^f基は、アルキル基の水素原子の全てがフッ素原子に置換された基(すなわちペルフルオロアルキル基)、またはペルフルオロアルキル基を末端部分に有する基が好ましい。ペルフルオロアルキル基の炭素数は2～20が好ましく、特に6～16が好ましい。ペルフルオロアルキル基の炭素数が少なすぎると攪水性および攪油性が低下しやすく、ペルフルオロアルキ

ル基の炭素数が多すぎると取扱いが困難になるおそれがある。

【0011】 R^f 基の具体例としては、以下の基が好ましく挙げられる。 $C_4F_9-[F(CF_2)_4-]$ 、 $(CF_3)_2CFCF_2-$ 、 $(CF_3)_3C-$ 、または $CF_3CF_2(CF_3)CF-$ 等の構造異性の基のいずれか]、 $C_5F_{11}-[た\text{と}\text{え}\text{ば}\text{F}(\text{CF}_2)_5-]$ 、 $C_6F_{13}-[た\text{と}\text{え}\text{ば}\text{F}(\text{CF}_2)_6-]$ 、 $C_7F_{15}-[た\text{と}\text{え}\text{ば}\text{F}(\text{CF}_2)_7-]$ 、 $C_8F_{17}-[た\text{と}\text{え}\text{ば}\text{F}(\text{CF}_2)_8-]$ 、 $C_9F_{19}-[た\text{と}\text{え}\text{ば}\text{F}(\text{CF}_2)_9-]$ 、 $C_{10}F_{21}-[た\text{と}\text{え}\text{ば}\text{F}(\text{CF}_2)_{10}-]$ 、 $C_{12}F_{25}-[た\text{と}\text{え}\text{ば}\text{F}(\text{CF}_2)_{12}-]$ 、 $C_{14}F_{29}-[た\text{と}\text{え}\text{ば}\text{F}(\text{CF}_2)_{14}-]$ 、 $C_{16}F_{33}-[た\text{と}\text{え}\text{ば}\text{F}(\text{CF}_2)_{16}-]$ 、 $C_1(CF_2)_s-$ (s は1~16の整数。)、 $H(CF_2)_t-$ (t は1~16の整数。)、 $(CF_3)_2CF(CF_2)_y-$ (y は1~14の整数。)等。

【0012】 R^f 基が、炭素-炭素結合間にエーテル性酸素原子、またはチオエーテル性硫黄原子が挿入された基である場合の具体例としては、以下の基が好ましく挙げられる。 $F(CF_2)_5OCF(CF_3)-$ 、 $F[CF(CF_3)CF_2O]_rCF(CF_3)CF_2CF_2-$ 、 $F[CF(CF_3)CF_2O]_rCF(CF_3)-$ 、 $F[CF(CF_3)CF_2O]_uCF_2CF_2-$ 、 $F(CF_2CF_2CF_2O)_vCF_2CF_2-$ 、 $F(CF_2CF_2O)_wCF_2CF_2-$ 、 $F(CF_2)_5SC$
 $R^f-Q-OCOCR=CH_2$

式 a^{11} における R^f としては、上記において例示した R^f 基であればいずれであってもよいが、中でも、エーテル性酸素原子またはチオエーテル性硫黄原子を含まない R^f 基が好ましく、特にペルフルオロアルキル基が好ましく、とりわけ直鎖構造のペルフルオロアルキル基が好ましい。直鎖構造のペルフルオロアルキル基としては、 $-(CF_2)_mF$ (ただし、 m は1~16の整数であり、4~16の整数が好ましく、特に6~12の整数が好ましい。)で表される基が好ましい。

【0015】式 a^{11} における Q としては、 $-(CH_2)_{p+q}-$ 、 $-(CH_2)_pCONR^a(CH_2)_q-$ 、 $-(CH_2)_pOCONR^a(CH_2)_q-$ 、 $-(CH_2)_pSO_2NR^a(CH_2)_q-$ 、 $-(CH_2)_pNHCONH(CH_2)_q-$ 、 $-(CH_2)_pCH(OH)(CH_2)_q-$ 、 $-(CH_2)_pCH(OCOR^a)(CH_2)_q-$ 等が好ましく挙げられる。ただし、 R^a は水素原子または炭素数1~4のアルキル基を示す。また、 p および q はそれぞれ独立に0以上の整数を示し、 $p+q$ は1~22の整数である。

【0016】特に、式 a^{11} における Q は、 $-(CH_2)_{p+q}-$ 、 $-(CH_2)_pCONR^a(CH_2)_q-$ 、または $-(CH_2)_pSO_2NR^a(CH_2)_q-$ であり、かつ、 q が2以上の整数であり、かつ $p+q$ が2~

$F(CF_3)-$ 、 $F[CF(CF_3)CF_2S]_rCF(CF_3)CF_2CF_2-$ 、 $F[CF(CF_3)CF_2S]_rCF(CF_3)-$ 、 $F[CF(CF_3)CF_2S]_uCF_2CF_2-$ 、 $F(CF_2CF_2CF_2S)_vCF_2CF_2-$ 、 $F(CF_2CF_2S)_wCF_2CF_2-$ (ここで、 r は独立に1~10の整数、 u は独立に2~6の整数、 v は独立に1~11の整数、 w は独立に1~11の整数を示す。)等。

【0013】本発明における重合体Aは、 R^f 基と1個の重合性不飽和基とを有する単量体(a^1)の重合単位、および R^f 基とカルボキシル基とを有する1個以上の重合性不飽和基を有する単量体(a^2)の重合単位を含む共重合体であれば特に限定されない。重合性不飽和基としては、オレフィン類の残基、ビニルエーテル類の残基、ビニルエステル類の残基、(メタ)アクリレート類の残基、スチレン類の残基等が挙げられる。 R^f 基と1個の重合性不飽和基とを有する単量体としては、 R^f 基を有する(メタ)アクリレートが好ましい。

【0014】重合体Aに含まれる R^f 基を有する(メタ)アクリレートとは、 R^f 基が(メタ)アクリレートのアルコール残基部分に存在する化合物をいう。 R^f 基を有する(メタ)アクリレートとしては、下式 a^{11} で表される化合物が好ましく挙げられる。ただし、式 a^{11} において R^f は R^f 基、 Q は2価の有機基、 R は水素原子またはメチル基を示す。

・・・式 a^{11}

6である場合が好ましく、 $p+q$ が2~6である場合の $-(CH_2)_{p+q}-$ (すなわち、エチレン基、トリメチレン基、テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基)である場合がさらに好ましい。また、式 a^{11} において、 Q と結合する R^f の炭素原子には、フッ素原子が結合しているのが好ましい。

【0017】 R^f 基を有する(メタ)アクリレートとしては、具体的には、下記化合物が好ましく挙げられる。ただし、下記化合物中の R は水素原子またはメチル基を示す。

$F(CF_2)_5CH_2OCOCR=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_6CH_2CH_2OCOCR=CH_2$ 、
 $H(CF_2)_6CH_2OCOCR=CH_2$ 、
 $H(CF_2)_8CH_2OCOCR=CH_2$ 、
 $H(CF_2)_{10}CH_2OCOCR=CH_2$ 、
 $H(CF_2)_8CH_2CH_2OCOCR=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_8CH_2CH_2CH_2OCOCR=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_8CH_2CH_2OCOCR=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_{10}CH_2CH_2OCOCR=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_{12}CH_2CH_2OCOCR=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_{14}CH_2CH_2OCOCR=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_{16}CH_2CH_2OCOCR=CH_2$ 、
 $(CF_3)_2CF(CF_2)_4CH_2CH_2OCOCR=CH_2$ 、

$(CF_3)_2CF(CF_2)_6CH_2CH_2OCOCH=CH_2$ 、
 $(CF_3)_2CF(CF_2)_8CH_2CH_2OCOCH=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_8SO_2N(C_3H_7)CH_2CH_2OCOCH=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_8(CH_2)_4OCOCH=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_8SO_2N(CH_3)CH_2CH_2OCOCH=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_8SO_2N(C_2H_5)CH_2CH_2OCOCH=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_8CONHCH_2CH_2OCOCH=CH_2$ 、
 $(CF_3)_2CF(CF_2)_5CH_2CH_2OCOCH=CH_2$ 、
 $(CF_3)_2CF(CF_2)_5CH_2CH(OCOCH_3)OCOCH=CH_2$ 、
 $(CF_3)_2CF(CF_2)_5CH_2CH(OH)CH_2OCOCH=CH_2$ 、
 $(CF_3)_2CF(CF_2)_7CH_2CH(OH)CH_2OCOCH=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_9CH_2CH_2OCOCH=CH_2$ 、
 $F(CF_2)_9CONHCH_2CH_2OCOCH=CH_2$ 。

【0018】重合体A中には、上記の R^f 基を有する(メタ)アクリレートの重合単位を1種単独で、または2種以上含むのが好ましい。 R^f 基を有する(メタ)アクリレートの重合単位を2種以上含む場合には、炭素数の異なる R^f 基を有する(メタ)アクリレートの重合単位を含むのが好ましい。

【0019】さらに重合体Aは、 R^f 基と1個の重合性不飽和基とを有する単量体(a^1)の重合単位とともに、 R^f 基とカルボキシル基とを有さず1個以上の重合性不飽和基を有する単量体(a^2)の重合単位を含む。単量体(a^2)としては、 R^f 基とカルボキシル基とを有さない公知または周知の単量体が挙げられ、1種または2種以上の単量体(a^2)を組み合わせて用いることができる。物性面からは、2種以上の単量体(a^2)を組み合わせて用いることが、被処理物への接着性が向上し、かつエマルションの機械的安定性が確保できるため好ましい。

【0020】単量体(a^2)としては、例えば、ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシ-3-クロロプロピル(メタ)アクリレート等のヒドロキシル基を有する単量体(a^2)、ハロゲン化ビニル、ハロゲン化ビニリデン等のハロゲン原子を有する単量体(a^2)、カルボン酸ビニルエステル、カルボン酸アリルエステル等のオキシカルボニル基を有する単量体(a^2)、ジアルキルマレート等の2以上のカルボニルオキシ基を有する単量体(a^2)、(メタ)アクリルアミド、N-置換(メタ)アクリルアミド等のアミド基を有する単量体(a^2)、ブロック化イソシアネート基含有(メタ)アクリレート等のブロック化イソシアネート基を有する単量体(a^2)、グリシジル(メタ)アクリレート、アリルグリシジルエーテル等のグリシジル基を有する単量体(a^2)、アジリジニル(メタ)アクリレート、アジリジニルアルキル(メタ)アクリレート等のアジリジニル基を有する単量体(a^2)、ポリオキシアルキレンモノ(メタ)アクリレートモノメチルエーテル、ポリオキシアルキレンジ(メタ)アクリレート等のポリオキシアルキレン基を有する単量体(a^2)、ポリジメチルシロキサン基を有する(メタ)アクリレート等のポリジメチルシロキサン基を有する単量体(a^2)、トリアリルシアヌレート等のシアヌレートエステル基を有する単量体(a^2)その他、(2-ジメチルアミノ)エチル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレート、アルキルビニルエーテル、(ハロゲン化アルキル)ビニルエーテル、ビニルアルキルケトン、N-ビニルカルバゾール、マレイミド、N-メチルマレイミド、エチレン、ブタジエン、イソブレン、スチレン、 α -メチルスチレン、p-メチルスチレン等が好ましい。

キレン基を有する単量体(a^2)、ポリジメチルシロキサン基を有する(メタ)アクリレート等のポリジメチルシロキサン基を有する単量体(a^2)、トリアリルシアヌレート等のシアヌレートエステル基を有する単量体(a^2)、その他、置換アミノアルキル(メタ)アクリレート、アルアルキル(メタ)アクリレート、アルキルビニルエーテル、(置換アルキル)ビニルエーテル、ビニルアルキルケトン、N-ビニルカルバゾール、マレイミド、N-メチルマレイミド、モノオレフィン、ジオレフィン、スチレン、炭素数1~22のアルキル基を有するアルキル(メタ)アクリレートおよび炭素数5~8のシクロアルキル基を有するシクロアルキル(メタ)アクリレート等が挙げられる。

【0021】中でも、ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシ-3-クロロプロピル(メタ)アクリレート等のヒドロキシル基を有する単量体(a^2)、塩化ビニル、フッ化ビニル、塩化ビニリデン、フッ化ビニリデン、クロロブレン等のハロゲン原子を有する単量体(a^2)、酢酸ビニル、酢酸アリル等のオキシカルボニル基を有する単量体(a^2)、ジオクチルマレート等の2以上のカルボニルオキシ基を有する単量体(a^2)、(メタ)アクリルアミド、ジアセトン(メタ)アクリルアミド、メチロール化ジアセトン(メタ)アクリルアミド、N,N-ジメチル(メタ)アクリルアミド、N-メチロール(メタ)アクリルアミド等のアミド基を有する単量体(a^2)、ブロック化イソシアネート基含有(メタ)アクリレート等のブロック化イソシアネート基を有する単量体(a^2)、グリシジル(メタ)アクリレート、アリルグリシジルエーテル等のグリシジル基を有する単量体(a^2)、アジリジニル(メタ)アクリレート、アジリジニルエチル(メタ)アクリレート等のアジリジニル基を有する単量体(a^2)、ポリオキシアルキレンモノ(メタ)アクリレートモノメチルエーテル、ポリオキシアルキレンモノ(メタ)アクリレート(2-エチルヘキシル)エーテル、ポリオキシアルキレンジ(メタ)アクリレート、2-ポリオキシアルキレンモノ(メタ)アクリレート等のポリオキシアルキレン基を有する単量体(a^2)、ポリジメチルシロキサン基を有する(メタ)アクリレート等のポリジメチルシロキサン基を有する単量体(a^2)、トリアリルシアヌレート等のシアヌレートエステル基を有する単量体(a^2)その他、(2-ジメチルアミノ)エチル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレート、アルキルビニルエーテル、(ハロゲン化アルキル)ビニルエーテル、ビニルアルキルケトン、N-ビニルカルバゾール、マレイミド、N-メチルマレイミド、エチレン、ブタジエン、イソブレン、スチレン、 α -メチルスチレン、p-メチルスチレン等が好ましい。


【0022】特に、単量体(a^2)としては、ヒドロキシ

シル基またはN-メチロール基で置換されたアミド基を有する単量体 (a^2) を含むことが好ましく、ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、ヒドロキシブチル(メタ)アクリレートおよびN-メチロール(メタ)アクリルアミドから選ばれる1種以上を含むことが特に好ましい。さらに、単量体 (a^2) としては、上記ヒドロキシシル基またはN-メチロール基で置換されたアミド基を有する単量体と併用して、塩化ビニル、ブロック化イソシアネート基含有(メタ)アクリレート、炭素数1~22のアルキル基を有するアルキル(メタ)アクリレートおよび炭素数5~8のシクロアルキル基を有するシクロアルキル(メタ)アクリレート等から選ばれる1種以上を含むことが好ましい。

【0023】本発明においては、単量体 (a^2) としてカルボキシル基を有さない単量体を使用する。カルボキシル基を有すると、重合体Bとの反応性が高くなるために、繊維への接着性向上効果が不十分となる。さらに水分散体(エマルジョン)の凝集沈降が起こり、希釈安定性、機械的安定性などが不十分になり実用上好ましくない。ただし、重合体Bを過剰量用いると水分散体の安定性を向上できる場合もあるが、この場合には攪水攪油性が低下するために好ましくない。本発明では、カルボキシル基を有する単量体を使用しないので、安定性に優れ、優れた攪水攪油性を被処理物に付与できる。

【0024】本発明において重合体Aとは、単量体 (a^1) の重合単位と単量体 (a^2) の重合単位とを含む共重合体であるが、単量体 (a^1) の重合単位または単量体 (a^2) の重合単位のいずれか1種を含む重合体の混合物であっても、本発明と同様の効果を有する。重合体A中の各重合単位の割合は、単量体 (a^1) の重合単位は60~96質量%が好ましく、単量体 (a^2) の重合単位は4~40質量%が好ましい。

【0025】本発明においては、単量体 (a^1) および単量体 (a^2) は、水系媒体中、界面活性剤(c)の存在下に乳化分散させた後に、重合するのが好ましい。界面活性剤(c)は1種単独でも2種以上を組み合わせてもよく、界面活性剤(c)は、ノニオン性界面活性剤のみからなっているともよく、ノニオン性界面活性剤と



式 c^{11} 中の R^{10} は、直鎖構造または分岐構造のいずれであってもよい。hは10~30の整数が好ましく、gは0~10の整数が好ましい。hが4以下、またはgが21以上では、水に難溶性となり、水系媒体中に均一に溶解しないため、浸透性向上効果を低下させるおそれがある。また、hが51以上では親水性が高くなり、攪水性を低下させるおそれがある。

【0029】化合物(式 c^{11})の具体例としては下記化合物が挙げられる。ただし、下式においてhおよびgは上記と同じ意味を示し、好ましい態様も同じである。また、オキシエチレン基とオキシプロピレン基とはブロッ

ともにノニオン性界面活性剤以外の界面活性剤からなっているともよい。ノニオン性界面活性剤以外の界面活性剤としては、カチオン性界面活性剤または両性界面活性剤が好ましい。







【0026】界面活性剤(c)におけるノニオン性界面活性剤としては、下記界面活性剤(c^1)~(c^6)から選択される1種以上のノニオン性界面活性剤が好ましい。界面活性剤(c^1)は、ポリオキシアルキレンモノアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンモノアルケニルエーテル、またはポリオキシアルキレンモノアルカポリエニルエーテルからなるノニオン性界面活性剤である。界面活性剤(c^1)におけるアルキル基、アルケニル基またはアルカポリエニル基は、それぞれ炭素数4~26であるのが好ましい。また、アルキル基、アルケニル基またはアルカポリエニル基は、それぞれ直鎖構造であっても分岐構造であってもよい。分岐構造である場合には、2級アルキル基、2級アルケニル基または2級アルカポリエニル基が好ましい。アルキル基、アルケニル基またはアルカポリエニル基の具体例としては、オクチル基、ドデシル基、テトラデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、ペヘニル基(ドコシル基)、またはオレイル基(9-オクタデセニル基)等が挙げられる。

【0027】界面活性剤(c^1)は、ポリオキシアルキレンモノアルキルエーテル、またはポリオキシアルキレンモノアルケニルエーテルであるのが好ましい。界面活性剤(c^1)のポリオキシアルキレン部分は、1種または2種のオキシアルキレン基からなるのが好ましく、2種からなる場合にはそれらの連なり方はブロック状であることが好ましい。ポリオキシアルキレン部分は、オキシエチレン基および/またはオキシプロピレン基が2個以上連なった部分からなるのが好ましい。

【0028】界面活性剤(c^1)としては、下式 c^{11} で表される化合物が好ましい。ただし、式 c^{11} 中の R^{10} は炭素数8以上のアルキル基または炭素数8以上のアルケニル基を示し、gは0~20の整数を示し、hは5~50の整数を示す。また、gとhとが2以上である場合、式 c^{11} 中のオキシエチレン基とオキシプロピレン基とはブロック状になって連結されている。




... 式 c^{11}

ク状になって連結されている。



【0030】界面活性剤(c^2)は、分子中に1個以上の炭素-炭素三重結合および1個以上の水酸基を有し、かつ界面活性を示す化合物からなるノニオン性界面活性剤である。界面活性剤(c^2)は、分子中に1個の炭素

一炭素三重結合、および1個または2個の水酸基を有する化合物からなるノニオン性界面活性剤が好ましい。また、該ノニオン性界面活性剤は、部分構造としてポリオキシアルキレン部分を有していてもよい。ポリオキシアルキレン部分としては、ポリオキシエチレン部分、ポリオキシプロピレン部分、オキシエチレン基とオキシプロ



・・・式 c^{21}

・・・式 c^{22}

・・・式 c^{23}

・・・式 c^{24}

【0032】ただし、式 c^{21} ～式 c^{24} 中の A^1 、 A^2 および A^3 は、それぞれ独立に、アルキレン基を示し、 i および j はそれぞれ0以上の整数を示し($i+j$)は1以上の整数である。 k は1以上の整数を示す。 i 、 j または k がそれぞれ2以上である場合には、 A^1 、 A^2 および A^3 は、それぞれ1種のアルキレン基のみからなっている、2種以上のアルキレン基からなっている、それぞれ独立に、水素原子またはアルキル基を示す。アルキル基は炭素数1～12のアルキル基が好ましく、特に炭素数6～12のアルキル基が好ましい。具体例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基およびイソブチル基などが挙げられる。また、オキシアルキレ

ピレン基とがランダム状に連なった部分、またはポリオキシエチレンとポリオキシプロピレンとがブロック状に連なった部分、が挙げられる。


【0031】界面活性剤(c^2)としては、下式 c^{21} 、式 c^{22} 、式 c^{23} または式 c^{24} で表される化合物が好ましい。

ン部分としては、オキシエチレン部分、オキシプロピレン部分またはオキシエチレン部分とオキシプロピレン部分の両方からなるのが好ましい。また、界面活性剤(c^2)中のオキシアルキレン基の個数は、1～50が好ましい。

【0033】さらに、界面活性剤(c^2)としては、下式 c^{25} で表される化合物からなるノニオン性界面活性剤が好ましい。ただし、式 c^{25} の x および z はそれぞれ0以上の整数を示す。ノニオン性界面活性剤(式 c^{25})は1種でも2種以上を併用してもよい。



【0034】

【化3】



【0035】ノニオン性界面活性剤(式 c^{25})としては、 x と z の和の平均が10であるノニオン性界面活性剤、 x が0でありかつ z が0であるノニオン性界面活性剤、または x と z の和の平均が1.3であるノニオン性界面活性剤が好ましい。





【0036】界面活性剤(c^3)は、オキシエチレンが2個以上連続して連なったポリオキシエチレン部分と、炭素数3以上のオキシアルキレンが2個以上連続して連なった部分とが連結し、かつ、両末端が水酸基である化合物からなるノニオン性界面活性剤である。界面活性剤(c^3)における炭素数3以上のオキシアルキレンとしては、オキシテトラメチレンおよび／またはオキシプロ



・・・式 c^{31}

・・・式 c^{32}


【0038】界面活性剤(c^3)の具体例としては、下記の化合物が好ましい。



式 c^{41} 中の R^{17} 、 R^{18} および R^{19} は、それぞれ独立に1価の炭化水素基を示す。分子中にアミノオキシド部分

ピレンが好ましい。

【0037】界面活性剤(c^3)としては、下式 c^{31} または下式 c^{32} で表される化合物が好ましい。なお式 c^{31} および式 c^{32} 中の a は0～200の整数、 b は2～100の整数、 c は0～200の整数を示し、 a が0である場合には c は2以上の整数、 c が0である場合には a は2以上の整数である。また、式 c^{31} 中の $-\text{C}_3\text{H}_6\text{O}-$ 部分は、 $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2-$ であっても、 $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-$ であっても、 $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2-$ と $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)-$ とが混在していてもよい。また、下式 c^{31} または下式 c^{32} 中のポリオキシアルキレン部分は、ブロック状に連結している。




【0039】界面活性剤(c^4)は、分子中にアミノオキシド部分を有するノニオン性界面活性剤であり、下式 c^{41} で表される化合物からなるノニオン性界面活性剤が好ましい。

・・・式 c^{41}



($\text{N}\rightarrow\text{O}$)を有する界面活性剤は、カチオン性界面活性剤に分類されることもあるが、本発明においては、ノニ

オン性界面活性剤として扱う。該界面活性剤は、1種でも2種以上を併用してもよい。界面活性剤(c⁴)としては、特に下式c⁴²で表されるノニオン性界面活性剤



式c⁴²中のR²⁰は、炭素数6〜22のアルキル基、炭素数6〜22のアルケニル基、アルキル基（炭素数6〜22）が結合したフェニル基、またはアルケニル基（炭素数6〜22）が結合したフェニル基を示し、炭素数8〜22のアルキル基、または炭素数8〜22のアルケニル基が好ましい。


【0040】ノニオン性界面活性剤(式c⁴²)の具体例としては、下記の化合物が好ましい。



【0041】界面活性剤(c⁵)は、ポリオキシエチレンモノ(置換フェニル)エーテルの縮合物、またはポリオキシエチレンモノ(置換フェニル)エーテルからなるノニオン性界面活性剤である。界面活性剤(c⁵)における置換フェニル基としては、1価の炭化水素基で置換されたフェニル基が好ましく、特にアルキル基、アルケニル基またはスチリル基で置換されたフェニル基が好ましい。

【００４２】界面活性剤（ c^5 ）としては、ポリオキシエチレンモノ（アルキルフェニル）エーテルの縮合物、ポリオキシエチレンモノ（アルケニルフェニル）エーテルの縮合物、ポリオキシエチレンモノ（アルキルフェニル）エーテル、ポリオキシエチレンモノ（アルケニルフェニル）エーテル、またはポリオキシエチレンモノ〔（アルキル）（スチリル）フェニル〕エーテルが好ましい。

【0043】ポリオキシエチレンモノ（置換フェニル）
エーテルの縮合物、またはポリオキシエチレンモノ（置
換フェニル）エーテルの具体例としては、ポリオキシエ
チレンモノ（ノニルフエニル）エーテルのホルムアルデ
ヒド縮合物、ポリオキシエチレンモノ（ノニルフエニ
ル）エーテル、ポリオキシエチレンモノ（オクチルフエ




ただし、式 c⁵¹ 中の記号は以下の意味を示す。

R²¹ : 4つのR²¹はそれぞれ独立に、水素原子、炭素数1～26のアルキル基、炭素数2～26のアルケニル基、または末端が水酸基であるポリオキシアルキレン基である。ただし、4つのR²¹は同時に水素原子にはならない。

Y⁻ : 対イオン。

R²¹がアルキル基である場合には、炭素数6～26の長鎖アルキル基が好ましい。R²¹が長鎖アルキル基以外のアルキル基である場合には、メチル基またはエチル基が好ましい。R²¹がアルケニル基である場合には、炭素数

が、重合体Aの分散安定性を向上させることから好ましい。




ニル) エーテル、ポリオキシエチレンモノ (オレイルフェニル) エーテル、ポリオキシエチレンモノ [(ノニル) (スチリル) フェニル] エーテル、またはポリオキシエチレンモノ [(オレイル) (スチリル) フェニル] エーテル等が挙げられる。

【0044】界面活性剤(c⁶)はポリオール脂肪酸エステルからなるノニオン性界面活性剤である。界面活性剤(c⁶)における、ポリオールとしては、ポリエチレングリコール、デカグリセリン、ポリエチレングリコールと(ポリエチレングリコール以外の)ポリオールとのエーテル等が挙げられる。

【0045】界面活性剤(c⁶)としては、オクタデカン酸とポリエチレングリコールとの1:1(モル比)エステル、ソルビットとポリエチレングリコールとのエーテルと、オレイン酸との1:4(モル比)エステル、ポリオキシエチレングリコールとソルビタンとのエーテルと、オクタデカン酸との1:1(モル比)エステル、ポリエチレングリコールとソルビタンとのエーテルと、オレイン酸との1:1(モル比)エステル、ドデカン酸とソルビタンとの1:1(モル比)エステル、オレイン酸とデカグリセリンとの(1または2):1(モル比)エステル、オクタデカン酸とデカグリセリンとの(1または2):1(モル比)エステルが挙げられる。

【0046】界面活性剤(c)がカチオン性界面活性剤を含む場合には、置換アンモニウム塩からなるカチオン性界面活性剤を用いるのが好ましい。置換アンモニウム塩からなるカチオン性界面活性剤は、アンモニウム塩の窒素原子に結合する水素原子の1個以上が、アルキル基、アルケニル基、または末端が水酸基であるポリオキシアルキレン基に置換された化合物からなるカチオン性界面活性剤が好ましく、特に下式c⁵¹で表される化合物が好ましい。

【0047】



6〜26の長鎖アルケニル基が好ましい。また、R²¹がポリオキシアルキレン基である場合には、ポリオキシエチレン基が好ましい。Y⁻としては、塩素イオン、エチル硫酸イオンまたは酢酸イオンが好ましい。

【0048】化合物(式c⁵¹)としては、モノ(長鎖アルキル)アミン塩酸塩、モノ(長鎖アルキル)ジメチルアミン塩酸塩、モノ(長鎖アルキル)ジメチルアミン酢酸塩、モノ(長鎖アルケニル)ジメチルアミン塩酸塩、モノ(長鎖アルキル)ジメチルアミン・エチル硫酸塩、モノ(長鎖アルキル)トリメチルアンモニウムクロリド、ジ(長鎖アルキル)モノメチルアミン塩酸塩、ジ

(長鎖アルキル)ジメチルアンモニウムクロリド、モノ(長鎖アルキル)モノメチルジ(ポリオキシエチレン)アンモニウムクロリド、ジ(長鎖アルキル)モノメチルモノ(ポリオキシエチレン)アンモニウムクロリド等が好ましく挙げられる。

【0049】さらに、化合物(式c⁵¹)としては、モノオクタデシルトリメチルアンモニウムクロリド、モノオクタデシルジメチルモノエチルアンモニウムエチル硫酸塩、モノ(長鎖アルキル)モノメチルジ(ポリエチレングリコール)アンモニウムクロリド、ジ(牛脂アルキル)ジメチルアンモニウムクロリド、またはジメチルモノココナッツアミン酢酸塩等が好ましい。

【0050】カチオン性界面活性剤としては、アミン塩、4級アンモニウム塩、オキシエチレン付加型アンモニウム塩等も挙げられ、具体的には、アルキルジメチルアミン塩酸塩、ジアルキルメチルアミン塩酸塩、アルキルトリメチルアンモニウムクロリド、ジアルキルジメチルアンモニウムクロリド、モノアルキルアミン酢酸塩、アルキルメチルジポリオキシエチレンアンモニウムクロリド等が挙げられる。アルキル部位としては、炭素数4〜26の飽和脂肪族基であって、直鎖または分岐鎖が挙げられ、具体的には、オクチル基、ドデシル基、テトラデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、ベヘニル基、2級アルキル基等が挙げられる。

【0051】界面活性剤(c)が、両性界面活性剤を含む場合には、アラニン類、イミダゾリニウムベタイン類、アミドベタイン類、または酢酸ベタイン等からなる両性界面活性剤が好ましい。両性界面活性剤の具体例としては、ドデシルベタイン、オクタデシルベタイン、ドデシルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、ドデシルジメチルアミノ酢酸ベタイン、脂肪酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン等が挙げられる。

【0052】界面活性剤(c)の量は、重合体Aに対して、1〜12質量%が好ましく、特に3〜10質量%が好ましい。界面活性剤(c)の量が少なすぎるとエマルションの安定性が低下するおそれがあり、多すぎると水系分散液の脱水油性の湿摩擦耐久性が低下するおそれがある。ただし、原料中の単量体が自己乳化性のある重合性単量体を含む場合には、界面活性剤(c)の量を減らしてもよい。

【0053】界面活性剤(c)として、カチオン性界面活性剤および/または両性界面活性剤を使用する場合には、ノニオン性界面活性剤と併用することが好ましく、カチオン性界面活性剤および/または両性界面活性剤の量は、重合体Aに対して1質量%以下が好ましい。多すぎると併用する染色助剤との併用性を損なうことがあるからである。

【0054】本発明の水分散型フッ素系重合体組成物に用いる水系媒体は、水および水に溶解可能な有機溶媒

である。水系媒体中の有機溶媒としては、水100gに対する溶解度が10g以上であれば特に限定されないが、例えばアセトン、イソプロピルアルコール、飽和多価アルコール、飽和多価アルコールの(モノまたはポリ)アルキルエーテル、および飽和多価アルコールのアルキレンオキシド付加物から選ばれる1種以上が好ましい。

【0055】飽和多価アルコールとしては、2〜4個の水酸基を有する化合物が好ましく、特にエチレングリコール、プロピレングリコール、グリセリン、トリメチロールエタン、またはトリメチロールプロパンが好ましい。飽和多価アルコールの(モノまたはポリ)アルキルエーテルとしては、ジオールのモノアルキルエーテルまたはジオールのジアルキルエーテルが好ましく、例えばジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、またはジプロピレングリコールジメチルエーテルが好ましく、とりわけ、ジエチレングリコールモノメチルエーテルまたはジプロピレングリコールモノメチルエーテルが好ましい。飽和多価アルコールとエチレンオキシドおよび/またはプロピレンオキシドとの反応物としては、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、テトラプロピレングリコール、オキシプロピレン基が5個以上連なったポリプロピレングリコールが好ましい。

【0056】これらの中でも、水系媒体中の有機溶媒としては、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、グリセリン、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、テトラプロピレングリコール、およびポリプロピレングリコールから選ばれる1種以上の有機溶媒が好ましい。

【0057】水系媒体中の有機溶媒の量は、重合体Aに対して2〜50質量%が好ましく、特に10〜40質量%が好ましい。有機溶媒の量が少なすぎるとエマルションの安定性の改善効果が認められない場合があり、有機溶媒の量が多すぎると洗濯耐久性を低下させるおそれがある。また、水系媒体の量は重合体Aに対して1〜5倍量が好ましい。

【0058】重合体Aは、上記水系媒体中で、界面活性剤(c)の存在下に、単量体(a¹)と単量体(a²)を公知の方法、例えば乳化重合法または分散重合法により重合し、重合体Aを含むエマルションを生成するのが好ましい。乳化重合法または分散重合法により重合させる場合、界面活性剤および水系媒体の存在下に、重合開始剤、連鎖移動剤を加えて重合させる方法が例示できる。

【0059】重合開始剤は、水溶性または油溶性の重合

開始剤が好ましく、アゾ系、過酸化系、レドックス系等の汎用の開始剤が重合温度に応じて使用できる。重合開始剤は水溶性であるのが好ましく、特にアゾ系化合物の塩が好ましい。重合温度は特に限定されないが、20～150℃が好ましい。また、単量体の重合反応においては、分子量を制御する目的で、連鎖移動剤を含ませてもよい。連鎖移動剤としては芳香族系化合物またはメルカプタン類が好ましく、アルキルメルカプタンが特に好ましい。連鎖移動剤の具体例としては、n-オクチルメルカプタン、n-ドデシルメルカプタン、m-ドデシルメルカプタン、ステアリルメルカプタン、または α -メチルスチレンダイマ($\text{CH}_2=\text{CPhCH}_2\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{Ph}$ [ただしPhはフェニル基である])が好ましく挙げられる。

【0060】乳化重合または分散重合を開始する前段階として、単量体、界面活性剤および水系媒体からなる混合物を、ホモミキサーまたは高圧乳化機等であらかじめ前分散させてもよい。重合開始前に混合物をよく攪拌することで、最終的に得られる重合体の収率を向上させることができる。

【0061】重合体Aは、水系媒体中で粒子として存在するのが好ましい。平均粒子径は10～1000nmが好ましく、特に10～300nmが好ましく、とりわけ10～200nmが好ましい。平均粒子径が10nm未満では、安定な分散液を得るために多量の界面活性剤が必要となり、界面活性剤を多量に含むことにより撈水撈油性が低下し、さらには染色された布帛類に処理した場合に色落ちが発生する問題がある。平均粒子径が1000nm超では水系媒体中で粒子が沈降する。平均粒子径は、動的光散乱装置、電子顕微鏡等により測定できる。後述する通常の乳化重合の方法で、界面活性剤の存在下に重合を実施した場合、平均粒子径は上記の範囲に含まれる。

【0062】次に、本発明の重合体Bについて説明する。本発明の水分散型フッ素系共重合体組成物は、重合体Aとともに、側鎖にアミノ基またはアンモニウム基を有するポリアミン共重合体である重合体Bを含むことを特徴としている。本発明の重合体Bとしては、側鎖にアミノ基またはアンモニウム基のいずれか1種を有する単量体、またはこれらの基の両方を有する単量体、から選ばれた1種以上の重合単位を含むポリアミン共重合体であれば特に限定されない。中でも、側鎖にアミノ基またはアンモニウム基のいずれか1種を有する重合単位を1種以上含むことが好ましく、特に、前記式1～8で示される重合単位のいずれか1種以上を含むことが好ましい。

【0063】重合体Bの数平均分子量は、5000～50000が好ましく、特に10000～30000が好ましい。この範囲であれば、重合体Aとの反応性が制御され、エマルジョンの機械的安定性が確保できるととも

に、被処理物との接着性向上効果が得られる。また、撈水撈油性のバランスも高い。数平均分子量が5000未満では、エマルジョンの機械的安定性の改善効果が乏しく、撈油性も低下する。また、数平均分子量が5000超では撈水性が低下するおそれがある。ただし、本発明の重合体Aは、重合体(a²)がカルボキシル基を含まないので、重合体Bを使用しても、組成物中における反応性は低く、エマルジョンの安定性は損われにくい。

【0064】上式1～8において、X⁻が表すアニオン残基としては、例えば、塩素イオン、酢酸イオン、蟻酸イオン、リンゴ酸イオン、硫酸イオンが挙げられる。中でも、塩素イオン、酢酸イオンが好ましい。

【0065】本発明の重合体Bとしては、式1または式5で表される重合単位の1種または2種を組み合わせたポリアリルアミンや、式3または式7で表される重合単位の1種または2種と、式4または式8で表される重合単位の1種または2種とを組み合わせた共重合体が好ましく挙げられる。該組合せでは、希釈安定性および機械的安定性が向上し、性能改善の点で優れる。前者の場合は、さらに撈水撈油加工後の被処理物の表面の接着性も改善でき、コーティング樹脂の剥離防止効果も付与できる。後者の場合は、特に低濃度における撈水撈油性に優れる。

【0066】また、重合体Bは、無機酸または有機酸によってアンモニウム塩化されていることが好ましく、中でも塩酸または酢酸によってアンモニウム塩化されていることが好ましい。重合体Bは、1種単独でも2種以上を混合して用いることもできる。組成物中の重合体Bの配合量は、重合体Aの組成にも依存するが、通常は重合体Aに対して、0.1～3.0質量%が好ましく、特に0.5～2.0質量%が好ましい。この範囲であれば、被処理物への接着性向上効果と、エマルジョンの機械的安定性とが両立できる。また、少量で撈水撈油性が発現するので経済的である。一方、重合体Aに対する重合体Bの量が0.1質量%未満では、安定性や性能改善効果が期待できず、3.0質量%超では、撈水性を低下させやすい。

【0067】本発明のフッ素系共重合体組成物には、その他の添加剤を含んでいてもよい。その他の添加剤としては、架橋剤、他の重合体エクステンダー、他の撈水剤、他の撈油剤、防虫剤、難燃剤、帯電防止剤、染料安定剤、防シワ剤、ステインブロッカー等が挙げられる。架橋剤としては、例えばブロックダイソシアネート化合物、メラミン樹脂化合物、グリオキサール系樹脂化合物、尿素系樹脂化合物、架橋性単量体(N-メチロールアクリルアミド、2-イソシアネートエチルメタクリレート等のブロック化体等)を必須重合単位とする重合体等が挙げられ、ブロックダイソシアネート化合物またはメラミン樹脂化合物が好ましい。本発明において、フッ素系共重合体組成物中の固形分濃度は、10～40質量

％が好ましく、特に15～30質量％が好ましい。

【0068】本発明のフッ素系共重合体組成物の製造方法は特に限定されないが、例えば乳化重合法により得られた重合体Aを含むエマルジョンに、予め重合体Bおよび他の添加剤を混合したものを均一に分散させた一液型組成物としてもよく、重合体Bを使用時に混合する二液型組成物とすることもできる。また、重合体Aを乳化重合させる際に重合体Bを添加してエマルジョンを生成させてもよい。

【0069】このようにして得られる本発明のフッ素系共重合体組成物は、少量で撥水撥油性を発現し、かつそのバランスが高く、また被処理物への接着性が優れるため、繊維、繊維織物または紙へのコーティング用前処理に好適に用いられる。さらに、エマルジョンの機械的安定性が高いので、安定した生産が見込まれ効率的である。本発明の水分散型フッ素系共重合体組成物は、目的や用途等に応じて任意の濃度に希釈し、被処理物に適用できる。被処理物への適用方法も、被処理物の種類や組成物の調製形態等に応じて任意の方法が採用される。例えば、浸漬塗布等の被覆加工方法により被処理物の表面に付着させ乾燥する方法が採用される。また、必要ならば適当な架橋剤とともに適用し、キュアリングを行ってもよい。

【0070】本発明の水分散型フッ素系共重合体組成物を用いて処理される被処理物は、特に限定されず、繊維、繊維織物または紙の他にも、木、皮革、毛皮、石綿、ガラス、レンガ、セメント、金属およびその酸化物、窯業製品、プラスチック等が挙げられる。これらの中でも繊維織物が好ましく、繊維織物としては、綿、麻、羊毛、絹等の動植物性天然繊維、ポリアミド、ポリエステル、ポリビニルアルコール、ポリアクリロニトリル、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン等の合成繊維、レーヨン、アセテート等の半合成繊維、ガラス繊維、炭素繊維、アスベスト繊維等の無機繊維、またはこれらの混合繊維の織物が挙げられる。

【0071】また、本発明の水分散型フッ素系共重合体組成物は、上記被処理物のボンディング用前処理またはラミネート用前処理に好適に用いられる。本発明の水分散型フッ素系共重合体組成物を使用することにより、ボンディングまたはラミネートする際に使用する接着剤の被処理物への浸透、裏抜けを効果的に防止できる。したがって、本発明の水分散型フッ素系共重合体組成物は、特に、繊維、繊維織物または紙への処理に用いるコーティング用前処理剤、ボンディング用前処理剤またはラミネート用前処理剤として好適である。

【0072】

【実施例】＜重合体Aの重合例1＞1Lのガラス製ビーカーに、ペルフルオロアルキルエチルアクリレート〔F(CF₂)_nCH₂CH₂OCOCH=CH₂で示され、nが6～16の混合物でありnの平均値は9である

化合物。以下FAと記す。〕（純度93.6質量％）201.3g、ジオクチルマレート（DOM）17.5g、N-メチロールアクリルアミド（NMAA）6.7g、n-ドデシルメルカプタン（DoSH）0.8g、ポリオキシエチレンオレイルエーテル（エチレンオキシドの平均付加モル数30）（日本油脂（株）社製、商品名「ノニオンE230」）9.7g、ポリエチレン-ポリオキシプロピレンブロック共重合体（日本油脂（株）製、商品名「プロノン204」）2.7g、ジポリオキシエチレン2,4,7,9-テトラメチル-5-デシン-4,7-ジエーテル（Air Products and Chemical Inc.製、商品名「サーフィノール485」）2.2g、ジプロピレングリコール（DPG）107.6g、イオン交換水390.3gを投入した。続いてこの混合物を水浴中で50℃に加熱し、ホモミキサー（特殊機化（株）製、「TKホモミキサーMK2」）を用いて混合した。次にこの混合液を50℃に保ったまま高圧乳化器（APVゴーリン社製「LAB60-10TBS」）を用い、40MPaの条件で乳化した。この乳化液の646.2gを1Lのオートクレーブに移液し、酢酸1.9gと2,2'-アゾビス〔2-(2-イミダゾリン-2-イル)プロパン〕2.5gを加えた後に窒素で内部を置換した。次に、塩化ビニル49.4gを圧入し、攪拌しながら温度を55℃に上げて10時間重合反応を行い、乳白色エマルジョンを得た。この溶液をアドバンテック社製C-63ろ紙を用いて加圧ろ過した。ろ過後のエマルジョンを120℃、4時間の条件で乾燥して求めた固形分濃度は34.2質量％であった。また、動的光散乱粒子径測定装置（大塚電子製、「ELS-800」）で測定した重合体の平均粒子径は120nmであった。エマルジョンの固形分濃度が20質量％となるようにイオン交換水で希釈したものを原液Aとした。

【0073】＜重合体Aの重合例2＞1Lのガラス製ビーカーに、FAの201.3g、DOMの16.7g、NMAAの6.2g、アクリル酸の4.0g、DoSHの0.8g、重合例1で用いたポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリエチレン-ポリオキシプロピレンブロック共重合体、ジポリオキシエチレン-2,4,7,9-テトラメチル-5-デシン-4,7-ジエーテルおよびDPGをそれぞれ重合例1と同量、加えてイオン交換水390.1gを投入した。続いてこの混合物を重合例1と同様にして乳化し、得られた乳化液の648.5gを1Lのオートクレーブに移液し、酢酸1.9gと2,2'-アゾビス〔2-(2-イミダゾリン-2-イル)プロパン〕2.5gを加えた後に窒素で内部を置換した。次に、塩化ビニル47.1gを圧入し、攪拌しながら温度を55℃に上げて10時間重合反応を行い、白色エマルジョンを得た。この溶液をアドバンテック社製C-63ろ紙を用いて加圧ろ過した。ろ過後のエマルジョンの固形分濃度は33.1質量％であった。また、重合体の

平均粒子径は145nmであった。エマルションの固形分濃度が20質量%となるようにイオン交換水で希釈したものを原液Bとした。

【0074】〔例1～9〕原液A、原液Bを用いて、表1に示す評価用組成物を調製した。なお、表1における重合体Bとは、下記のものを表す。

*PAA-HCL：ポリアリルアミン塩酸塩（日東紡績

（株）製）

*PVAD：ポリ環状アミジン（三菱化学（株）製）

*NK-100PM：アクリルグラフトポリエチレンイミン塩酸塩（日本触媒（株）製）

【0075】

【表1】

表 1

	重合体A	重合体B	重合体Bの重合体Aに対する割合 (質量%)
例1	原液A	PAA-HCL	0.5
例2	原液A	PAA-HCL	1.0
例3	原液A	PVAD	0.5
例4	原液A	NK100PM	0.5
例5	原液A	無し	0.0
例6	原液B	無し	0.0
例7	原液B	PAA-HCL	0.5
例8	原液B	PVAD	0.5
例9	原液B	NK-100PM	0.5

【0076】評価用組成物を水道水を用いて1質量%または2質量%となるように調製したものを処理液とした。未染色の綿（100%）ブロード布を試験布として用い、処理液に試験布を浸漬し、2本のゴムローラーの間で布を絞ってウェットピックアップを70質量%とした。次いで110℃で60秒間乾燥し、さらに170℃で90秒間熱処理して試験布を作製した。得られた試験布について、下記の方法で撥水性、撥油性を評価し、結

果を表5に示した。

【0077】〔撥水性の評価〕JIS L1092（1992）のスプレー試験に従って行い、表2に示す撥水性ナンバーで表した。また、それぞれの中間の撥水性ナンバーを示すものについては+、-の符号をつけて表現した。

【0078】

【表2】

表 2

撥水性ナンバー	状 態
100	表面に付着湿潤がないもの
90	表面にわずかに付着湿潤を示すもの
80	表面に部分的に湿潤を示すもの
70	表面に湿潤を示すもの
50	表面全体に湿潤を示すもの
0	表裏両面が完全に湿潤を示すもの

【0079】〔撥油性の評価〕AATCC-Test Method 118-1997に従って行い、表3に示す撥油性ナンバーで表した。また、それぞれの中間の撥

油性ナンバーを示すものについては+、-の符号をつけて表現した。

【0080】

【表3】

表 3

撥油性 No.	試 験 溶 液	表面張力 dyn/cm (25℃)
8	n-ヘプタン	20.0
7	n-オクタン	21.8
6	n-デカン	23.5
5	n-ドデカン	25.0
4	n-テトラデカン	26.7
3	n-ヘキサデカン	27.3
2	ヌジョール 65部/ ヘキサデカン 35部	29.6
1	ヌジョール	31.2
0	1に及ばないもの	—

【0081】さらに下記の方法で撥水撥油加工浴の安定性を評価し、結果を表5に示した。

〔安定性の評価〕評価用組成物を、容積が300mLのポリエチレン製カップに10g取り、水道水を227.5g加えて希釈した。次に、アニオン性物質として0.5質量%に希釈したナイロン用染料フィックス剤（明成化学工業（株）製、「ディマフィックスES」）を1

2.5g加えて評価溶液を作製した。得られた評価溶液の温度を水浴で25℃にし、ホモミキサー（特殊機化製、「TKホモミキサーMK2」）を用いて2500rpm、5分間攪拌した。この溶液を黒色のポリエステルスキン布を用いてろ過を行い、布上に残った残さの量を目視で表4に示す5段階で評価した。5級は残さのない状態を示し、これがもっとも安定性が良好な状態を示す。以下、1級まで順に残さ量が多くなることを示し、1級は最も安定性の悪い状態を示している。フィックス剤を添加しない評価用組成物のみの希釈液を用いて同じ条件で評価した結果も合わせて表5に示した。

【0082】

【表4】

表 4

(級)	評価基準
5	残さなし
4	残さ極少量
3	残さ少量
2	残さ多い
1	残さ非常に多い

【0083】

【表5】

	撥水性／撥油性		安定性	
	1質量%	2質量%	無添加	フィックス剤添加
例1	80-／4-	90／5	4	4
例2	80-／4-	100-／5	5	4
例3	80-／4	90／5	4	3
例4	90／4	100／5	4	4
例5	50／1-	90／3-	3	2
例6	0／0	50／0	2	2
例7	0／0	50／0	2	2
例8	0／0	50／0	1	1
例9	0／0	50／1	2	1

【0084】

【発明の効果】本発明の水分散型フッ素系共重合体組成物は、従来品と比べて少量で優れた撥水撥油性を発現し、かつ被処理物への接着性に優れるので、コーティン

グ用前処理、ボンディング用前処理またはラミネート用前処理に好適に使用できる。また、エマルションの機械的安定性に優れるので、現場加工でも安定した生産が見込まれる。そのため仕上り不良が低減できるので経済的

にも有効である。

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	ターム(参考)
C 0 9 D 139/02		C 0 9 D 139/02	
157/08		157/08	
157/12		157/12	
C 0 9 K 3/18	1 0 1	C 0 9 K 3/18	1 0 1
	1 0 2		1 0 2
D 0 6 M 15/277		D 0 6 M 15/277	
D 2 1 H 19/20		D 2 1 H 19/20	A
			Z
21/16		21/16	

F ターム(参考) 4H020 BA05 BA12
 4J002 AC02W AC09W BB10W BC04W
 BD02W BD10W BD13W BD14W
 BE04W BF01W BF02W BF03W
 BF04W BG04W BG05W BG06W
 BG07W BG07X BG08W BG13W
 BH02W BJ00X BLO0W BQ00W
 CD19W CH05W CM02X CP03W
 FD316 GH00 GK02 HA04
 4J038 CB022 CB031 CC021 CE051
 CF011 CG011 CG212 DN002
 GA08 GA09 KA09 LA06 MA10
 NA04 NA07 NA12 PA07 PB02
 PC05 PC09 PC10
 4L033 AC03 AC04 CA22
 4L055 AG69 AG80 AG89 AH23 AH24
 BE08 BE10 FA30 GA47 GA48